



FICHE TECHNIQUE

MORTIER FIBRÉ

DÉFINITION

DESTINATION

Mortier colle, rebouchage et réparation

- Aspect : naturel, brut

- Tous supports intérieurs et extérieurs
- Sols, murs
- Mobiliers bois préparés, plans de travail

PROPRIÉTÉS

- Produit hautement fibré
- Grande résistance
- Employable comme enduit décoratif
- Divers effets possibles selon l'application

CARACTÉRISTIQUES

- | | |
|--|--|
| • Aspect du film sec | • Mat, brut |
| • Teinte(s) | • Teintable sous conditions (nous contacter) |
| • Nombre de composants | • 2 (poudre à mélanger à l'eau) |
| • Temps de murissement à 20°C | • Néant |
| • Durée de vie du mélange en pot | • Environ 30 Minutes |
| • Température maximale à l'application | • De 0 à 30°C |
| • Consommation théorique | • 1,5kg/m ² par couche |
| • Consommation pratique | • 1,5kg/m ² par couche, selon le support, les conditions, le matériel d'application, etc. |
| • Nettoyage du matériel | • Eau |
| • Sec au toucher | • de 2 à 8 h |
| • Sec à cœur | • 24h |

MISE EN ŒUVRE

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés conformément à la norme NF P 74-201 DTU 59,1) et selon les règles de l'art.

• Préparation des surfaces :

Dans le cas d'anciens fonds, l'adhérence du système en place devra avoir été préalablement vérifiée. Dans tous les cas le support, devra être propre, sec, exempt de toute pollution. Enfin, un primaire d'accrochage devra être appliqué avant la colle fibrée.

Stocker, en intérieur, idéalement à l'ombre et à une température inférieure à 30°C, 24h avant l'application.

La COLLE FIBRÉE est un produit en poudre à mélanger à l'eau.





MISE EN ŒUVRE (SUITE)

- Nombre de couche(s) : 2 à 3 couches en moyenne
- Préparation du produit :

Mélanger la poudre avec de l'eau : environ 5,5L d'eau pour un seau de 20 kg (adapter la quantité d'eau à la surface à enduire).

- Application du produit pour béton ciré :

Appliquer une première couche pour coller la trame fibrée.

Patience jusqu'à séchage complet.

Appliquer une seconde couche pour lisser la surface. La trame ne doit plus être visible.

Prévoir un ponçage au grain 60/80.

- Utilisation en enduit de rebouchage/réparation :

Préparer votre mélange (diminuer la quantité d'eau pour obtenir un mortier fibré plus épais). Selon la profondeur/taille du creux à reboucher/réparer, prévoir plusieurs couches.

APPLICATION

FONCTION ASPECT	PRODUIT	PRÉPARATION MÉLANGE	CONSOMMATION	MATÉRIEL D'APPLICATION
Rebouchage, réparation, décoration	MORTIER FIBRÉ	Mélange à l'eau	1,5kg/m ² par couches	Lisseuse Platoir souple

CONDITIONS D'APPLICATION

Stocker, en intérieur, idéalement à l'ombre, à une température inférieure à 30°C, 24h avant l'application.

- Température ambiante : Minimum : 5°C / Maximum : 30°C
- Humidité ambiante : 10% maximum
- Humidité du support : 6% maximum
- Température du support : Elle devra être au moins de 5°C et supérieure de 3°C à celle du point de rosée pour éviter toute condensation.

CONDITIONNEMENT

POTS 10 kg 20 kg



Attention ! L'application de ce produit est fortement déconseillée dans les hammams et saunas.





NETTOYAGE

À l'eau immédiatement après emploi.

SÉCHAGE / RECOUVREMENT

SÉCHAGE ET HYGROMÉTRIE < 80%		5°C	20°C	30°C
Délai de recouvrement	Minimum	24 heures	12 heures	8 heures
	Maximum	72 heures	72 heures	72 heures

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Point d'éclair Néant
- Conservation 1 an en emballage fermé non mélangé
- Précautions d'utilisation Stocker au frais/aéré, à l'abri du gel et des intempéries
Voir fiche de données de sécurité établie selon les directives européennes en vigueur



Produit à débarrasser uniquement en déchetterie
En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau claire
Tenir hors de portée des enfants
Produit irritant
Ne pas consommer

