



FICHE TECHNIQUE

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE

DÉFINITION

- Primaire d'accrochage tous supports

DESTINATION

- Tous supports

PROPRIÉTÉS

- Temps ouvert important
- Primaire en phase aqueuse
- Aspect blanc
- Nettoyage à l'eau claire après emploi

CARACTÉRISTIQUES

• Aspect du film		Transparent au séchage
• Conditionnement		Bidons 500g, 1 kg et 5 kg
• Conservation		Tenue 12 mois en pot
• Supports admissibles		Tous supports
• Consommation		+/- 100 gr/m ² par couche
• Sec au toucher		De 1 à 2 h
• Conditions d'application		Entre 5°C et 30°C

Préparation des supports : Les supports seront propres, dépoussiérés, stables, regarnis (exempts de traces organiques de résidus ou autres pouvant nuire à la bonne adhérence du produit).

Contres indications : Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de dégel, chaud ou en plein soleil, trempés ou sous pluie battante et par vent fort.

MISE EN ŒUVRE

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés conformément à la norme NF P 74-201 DTU 59,1) et selon les règles de l'art.

• Préparation des surfaces

Dans le cas d'anciens fonds, l'adhérence du système en place devra avoir été préalablement vérifiée. Dans tous les cas le support, déjà revêtu, devra être propre, sec, exempt de toute pollution. Stocker à une température de 20°C, 24h avant application.

- Nombre de couche(s) : à partir de 1
- Remuer énergiquement le bidon avant utilisation et appliquer une seule couche avec un rouleau laqueur de 6 à 10 mm, afin d'imbiber le support.
- Laisser sécher entre 1 à 2 heures minimum.



En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire. Produit à débarrasser uniquement en déchetterie. Produit irritant pour la peau et les yeux. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas consommer.