



FICHE TECHNIQUE

VERNIS VPS

DÉFINITION

DESTINATION

Vernis finition polyuréthane en phase aqueuse

- Epoxy/isocyanates
- Solvanté
- Bicomposant
- Non jaunissant

- Tous supports
- Toutes destinations (sols, murs...)
- Intérieur
- Extérieur
- Piscines

PROPRIÉTÉS

- Incolore
- Finition haut de gamme « Industrie & Sols »
- Bonne résistance aux rayures et chocs

- Ne farine pas
- Bonne résistance chimique
- Très bon – TENDU

CARACTÉRISTIQUES

- Aspect du film sec
- Teinte(s)
- Nombre de composants
- Extrait sec volumique
- Extrait sec pondéral
- Sec au toucher
- Durée de vie en pot du mélange
- Stockage
- Résistances mécaniques/chimiques
- Polymérisation
- Classification
- Variation de brillance

- Brillant – Mat/Velour- Satiné
Incolore
2
50% (± 5)
65% (± 5)
2 heures à 25°C (recouvrable à partir de 3h30)
4 heures à 20°C
24 à mois <10/30°C> (en emballage d'origine)
Après 1 semaine d'application
21 jours à 20°C
Classe 6B
Selon support : Excellente sur béton PAT
<10/60%> selon nombre de couches)

MISE EN ŒUVRE

• Préparation des surfaces

Nettoyer les outils à l'acétone ou avec un solvant. Utiliser un rouleau laqueur 10 à 12 mm pour effectuer les deux couches nécessaires.

Béton Prêt à l'emploi : après ponçage et dépoussiérage, appliquer le mélange catalysé au rouleau puis renouveler l'opération une fois la première couche sèche au toucher (+/-2 à 3h).

Attention : ne pas dépasser 6 heures de séchage entre chaque couche





MISE EN ŒUVRE (SUITE)

Béton : 24 heures après avoir appliqué une première couche de vernis, appliquer le mélange catalysé VPS en une couche, au rouleau laqueur (poils ras 10-12mm) sans tirer.

Si défaut d'aspect constaté sur le sol (ex. : traces de rouleau), prévoir une couche de vernis VPS supplémentaire ou polir à la monobrosse. Il est possible d'appliquer une fine couche du vernis AQUAPUR en finition.

- Séchage

Pour une piscine, prévoir 4 à 5 couches de vernis VPS et un temps de séchage minimal de 21 jours à 20° avant de mettre en eau. Dans tous les cas, nous contacter. Recouvrable 3 h après la première couche. Ne pas dépasser 6 heures entre chaque couche (sinon poncer pour l'adhérence).

- Nombre de couche(s) : 2 à 3

APPLICATION

FONCTION ASPECT	PRODUIT	PRÉPARATION MÉLANGE	CONSOMMATION	MATÉRIEL D'APPLICATION
Finition	VERNIS VPS	Base et durcisseur	65m ² /couche	Rouleau laqueur 10 à 12 mm

La durée de vie du VERNIS VPS étant limitée, il est impératif d'appliquer sans délai.

CONDITIONNEMENT

BASE	DURCISSEUR
4 kg	1,750 kg
800 g	350 g

Attention ! L'application de ce produit est fortement déconseillée dans les hammams et saunas.



Ne pas inhaller : l'utilisation d'un masque à cartouches est obligatoire. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire. Produit à débarrasser uniquement en déchetterie. Produit irritant pour la peau et les yeux. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas consommer.

